

INSO
9119-2
1st. Edition
2017

جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran
سازمان ملی استاندارد ایران
Iranian National Standardization Organization

استاندارد ملی ایران
۹۱۱۹-۲
چاپ اول
۱۳۹۵

پلاستیک‌ها – سامانه‌های لوله‌گذاری برای
تخلیه فاضلاب و پساب ساختمان – پیویسی
صلب (PVC-U) – قسمت ۲: راهنمای ارزیابی
انطباق

**Plastics –Piping systems for soil and waste
discharge within the building structure -
Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) -
Part 2: Guidance for the assessment of
conformity**

ICS: 23.040.01;83.140.30; 91.140.80

سازمان ملی استاندارد ایران

تهران، ضلع جنوب غربی میدان ونک، خیابان ولیعصر، پلاک ۲۵۹۲

صندوق پستی: ۱۴۱۵۵-۶۱۳۹ تهران - ایران

تلفن: ۸۸۸۷۹۴۶۱-۵

دورنگار: ۸۸۸۸۷۱۰۳ و ۸۸۸۸۷۰۸۰

کرج ، شهر صنعتی، میدان استاندارد

صندوق پستی: ۳۱۵۸۵-۱۶۳ کرج - ایران

تلفن: (۰۲۶) ۳۲۸۰۶۰۳۱ - ۸

دورنگار: (۰۲۶) ۳۲۸۰۸۱۱۴

رایانمۀ: standard@isiri.org.ir

وبگاه: <http://www.isiri.gov.ir>

Iranian National Standardization Organization (INSO)

No.2592 Valiasr Ave., South western corner of Vanak Sq., Tehran, Iran

P. O. Box: 14155-6139, Tehran, Iran

Tel: + 98 (21) 88879461-5

Fax: + 98 (21) 88887080, 88887103

Standard Square, Karaj, Iran

P.O. Box: 31585-163, Karaj, Iran

Tel: + 98 (26) 32806031-8

Fax: + 98 (26) 32808114

Email: standard@isiri.org.ir

Website: <http://www.isiri.gov.ir>

به نام خدا

آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

سازمان ملی استاندارد ایران به موجب بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.

تدوین استاندارد در حوزه‌های مختلف در کمیسیون‌های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب‌نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می‌شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرفکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان‌های دولتی و غیردولتی حاصل می‌شود. پیش‌نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی‌نفع و اعضای کمیسیون‌های مربوط ارسال می‌شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشتہ طرح و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می‌شود.

پیش‌نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان‌های علاقه‌مند و ذی‌صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می‌کنند در کمیته ملی طرح، بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می‌شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می‌شود که بر اساس مقررات استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که در سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می‌شود به تصویب رسیده باشد.

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO)^۱، کمیسیون بین‌المللی الکتروتکنیک (IEC)^۲ و سازمان بین‌المللی اندازه‌شناسی قانونی (OIML)^۳ است و به عنوان تنها رابط^۴ کمیسیون کدکس غذایی (CAC)^۵ در کشور فعالیت می‌کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی‌های خاص کشور، از آخرین پیشرفت‌های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین‌المللی بهره‌گیری می‌شود.

سازمان ملی استاندارد ایران می‌تواند با رعایت موازین پیش‌بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرفکنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیستمحیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و/یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری کند. سازمان می‌تواند به منظور حفظ بازارهای بین‌المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه‌بندی آن را اجباری کند. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان‌ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرگانی، ممیزی و صدور گواهی سیستم‌های مدیریت کیفیت و مدیریت زیستمحیطی، آزمونگاه‌ها و مراکز واسنجی (کالیبراسیون) وسائل سنجش، سازمان ملی استاندارد این‌گونه سازمان‌ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می‌کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آن‌ها اعطا و بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند. ترویج دستگاه بین‌المللی یکاهای واسنجی وسائل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبهای و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

1- International Organization for Standardization

2- International Electrotechnical Commission

3- International Organization for Legal Metrology (Organisation Internationale de Métrologie Legale)

4- Contact point

5- Codex Alimentarius Commission

کمیسیون فنی تدوین استاندارد

«پلاستیک‌ها – سامانه‌های لوله‌گذاری برای تخلیه فاضلاب و پساب ساختمان – پیویسی صلب
قسمت ۲: راهنمای ارزیابی انطباق» (PVC-U)

(چاپ اول)

سمت و / یا محل اشتغال:

رئیس:

رئیس کمیته فنی متناظر ISIRI TC 138

معصومی، محسن

(دکتری مهندسی پلیمر)

دبیر:

پژوهشکده شیمی و پتروشیمی، پژوهشگاه استاندارد

مقامی، محمد تقی

(کارشناسی ارشد شیمی)

اعضا: (اسامي به ترتيب حروف الفبا)

شرکت یزد پولیکا

بیک، صدیقه

(کارشناسی شیمی)

شرکت آریان غرب کردستان

حقدوست، شادی

(کارشناسی ارشد شیمی آلی)

شرکت لوله‌گستر گلپایگان

سلیمانی، امیرحسین

(کارشناسی مهندسی شیمی)

پژوهشکده شیمی و پتروشیمی، پژوهشگاه استاندارد

سنگسفیدی، لاله

(کارشناسی ارشد شیمی آلی)

شرکت پلیمر تووس

شممس، سید محمد رضا

(کارشناسی ارشد مهندسی شیمی)

شرکت پارس پولیکا

صلاحی، سمیه

(کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر)

شرکت پیشگام پلاست اهواز

عباسی نورآبادی، مهسا

(کارشناسی ارشد مهندسی عمران)

انجمان تولیدکنندگان لوله و اتصالات پیویسی

عبدی‌پور، مرجان

(کارشناسی مهندسی پلیمر)

سمت و/یا محل اشتغال:

اعضا: (اسامی به ترتیب حروف الفبا)

شرکت آزمون دانا پلاستیک	غفوری، عاطفه (کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر)
شرکت لوله‌گستر خادمی	کاظمی، روفیا (کارشناسی فیزیک)
شرکت آذر لوله	کرمی، آیدا (کارشناسی ارشد شیمی معدنی)
کارخانجات صنایع پلیمر پارس	محمدی، شیرین (کارشناسی مهندسی پلیمر)
شرکت ترمопلاست	محمودی زیارانی، زهرا (کارشناسی شیمی)
شرکت نیک پلیمر کردستان	مرادیان، اسرین (کارشناسی ارشد شیمی تجزیه)
سازمان ملی استاندارد ایران	ملکی، بهزاد (کارشناسی ارشد شیمی تجزیه)
شرکت دارا کار	وحدتی، وحید (کارشناسی ارشد شیمی تجزیه)

ویراستار:

پژوهشکده شیمی و پتروشیمی، پژوهشگاه استاندارد	ابراهیم، الهام (کارشناسی شیمی کاربردی)
--	---

فهرست مندرجات

صفحه	عنوان
ج	آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران
د	کمیسیون فنی تدوین استاندارد
ز	پیش‌گفتار
ح	مقدمه
۱	۱ هدف و دامنه کاربرد
۱	۲ مراجع الزامی
۲	۳ اصطلاحات و تعاریف
۷	۴ کوتاهنوشت‌ها
۷	۵ کلیات
۷	۶ آزمون و بازرگانی
۱۸	پیوست الف (آگاهی‌دهنده) ماتریس پایه آزمون
۱۹	پیوست ب (آگاهی‌دهنده) تغییرات اعمال شده در استاندارد منبع
۲۲	کتاب‌نامه

پیش‌گفتار

استاندارد «پلاستیک‌ها- سامانه‌های لوله‌گذاری برای تخلیه فاضلاب و پساب ساختمان- پیویسی صلب (PVC-U)- قسمت ۲: راهنمای ارزیابی انطباق» که پیش‌نویس آن در کمیسیون‌های مربوط تهیه و تدوین شده است، در یک‌هزار و پانصد و هشتاد و سومین اجلاسیه کمیته ملی استاندارد شیمیایی و پلیمر مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ تصویب شد. اینک این استاندارد به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

استانداردهای ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شماره ۵ (استانداردهای ملی ایران- ساختار و شیوه نگارش) تدوین می‌شوند. برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در صورت لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح یا تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط، مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی ایران استفاده کرد.


منبع و مأخذی که برای تهیه و تدوین این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است:

PD CEN/TS 1329-2:2012, Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure – Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 2: Guidance for the assessment of conformity

مقدمه


شکل‌های ۱ و ۲ اطلاعات کلی در مورد مفهوم آزمون و سازماندهی آزمون‌های مورد استفاده برای ارزیابی انطباق را فراهم می‌سازند. برای هر نوع آزمون، یعنی آزمون نوعی (TT)، آزمون ترخیص بچ (BRT)، آزمون تصدیق فرایند (AT) و آزمون ممیزی (PVT) و آزمون ممیزی (AT)، این استاندارد ویژگی‌های مورد ارزیابی مربوط، تواتر و نحوه نمونه‌برداری را تعیین می‌کند.

نمونه‌ای از طرح کلی ارزیابی انطباق مواد (آمیزه‌ها یا فرمول‌بندی‌ها)، لوله‌ها، اتصالات و محل‌های اتصال یا سامانه‌های مونتاژ شده توسط تولیدکننده در شکل ۱ نشان داده شده است.



شکل ۱- نمونه‌ای از طرح کلی ارزیابی انطباق توسط تولیدکننده

نمونه‌ای از طرح کلی ارزیابی انطباق مواد (آمیزه‌ها یا فرمول‌بندی‌ها)، لوله‌ها، اتصالات و محل‌های اتصال یا سامانه‌های مونتاژ شده توسط تولیدکننده، شامل گواهی شخص ثالث، در شکل ۲ نشان داده شده است.



شکل ۲- نمونه‌ای از طرح کلی ارزیابی انطباق توسط تولیدکننده، شامل گواهی شخص ثالث

این استاندارد یک قسمت از مجموعه استانداردهای ملی ایران شماره ۹۱۱۹ است و سایر قسمت‌های این استاندارد به شرح زیر می‌باشد:

قسمت ۱: ویژگی‌های لوله‌ها، اتصالات و سامانه

پلاستیک‌ها – سامانه‌های لوله‌گذاری برای تخلیه فاضلاب و پساب ساختمان – پی‌وی‌سی صلب (PVC-U) – قسمت ۲: راهنمای ارزیابی انطباق

۱ هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین راهنمای ارزیابی انطباق مواد (آمیزه‌ها یا فرمول‌بندی‌ها)، محصولات و سامانه‌های مونتاژ شده مطابق با استاندارد ملی ایران شماره ۹۱۱۹-۱ است؛ که قرار است در طرح کیفیت تولیدکننده به عنوان بخشی از سامانه مدیریت کیفیت گنجانده شود. همچنین، این استاندارد راهنمای ایجاد روش‌های اجرایی مربوط به گواهی‌دهی شخص ثالث است.

یادآوری ۱ – توصیه می‌شود که سامانه مدیریت کیفیت مطابق با^[۱] ISO 9001 باشد.

یادآوری ۲ – در صورت نیاز به گواهی شخص ثالث، توصیه می‌شود که اعتبارنامه سازمان گواهی‌دهنده^[۱]، بر حسب کاربرد، مطابق با^[۲] ISO/IEC 17021 یا^[۳] IISO ISO/IEC 17065 باشد.

یادآوری ۳ – مسؤولیت ارزیابی انطباق و صدور پروانه بر عهده سازمان ملی استاندارد ایران است.

یادآوری ۴ – برای کمک به کاربر این استاندارد، ماتریس پایه آزمون در پیوست الف، ارائه شده است.

این استاندارد همراه با استاندارد ملی ایران شماره ۹۱۱۹-۱ برای سامانه‌های لوله‌گذاری پی‌وی‌سی صلب (PVC-U) تحت شرایط زیر کاربرد دارد:

الف) بیرون از بنای ساختمان با فاصله بیش از یک متر، که سامانه شبکه فاضلاب شهری به آن متصل می‌شود (ناحیه کاربرد B)؛ و

ب) بیرون از بنای ساختمان با فاصله کمتر از یک متر، که لوله‌ها و اتصالات در خاک مدفون شده و به سامانه فاضلاب داخلی ساختمان متصل می‌شوند (ناحیه کاربرد BD).

یادآوری ۵ – ناحیه کاربرد، به وسیله نماد B در نشانه‌گذاری آورده می‌شود.

۲ مراجع الزامی

در مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به صورت الزامی به آن‌ها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب آن ضوابط جزئی از این استاندارد محسوب می‌شوند.

در صورتی که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه‌ها و تجدیدنظرهای بعدی آن برای این استاندارد الزام‌آور نیست. در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن‌ها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدید نظر و اصلاحیه‌های بعدی برای این استاندارد الزام‌آور است.

استفاده از مرجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است:

۱-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۹۱۱۹-۱، پلاستیک‌ها - سامانه‌های لوله‌گذاری برای تخلیه فاضلاب و پساب ساختمان - پی‌وی‌سی صلب (PVC-U) - قسمت ۱: ویژگی‌های لوله‌ها، اتصالات و سامانه

۳ اصطلاحات و تعاریف

در این استاندارد، علاوه بر اصطلاحات و تعاریف ارائه شده در استاندارد ملی ایران شماره ۹۱۱۹-۱، اصطلاحات و تعاریف زیر نیز به کار می‌روند.

۱-۳

سازمان گواهی‌دهنده

certification body

سازمانی بی‌طرف (دولتی یا غیردولتی) که شایستگی و مسؤولیت لازم برای انجام صدور گواهی انطباق براساس قوانین معین روش اجرایی و مدیریت را دارد.

یادآوری - تأیید صلاحیت سازمان گواهی‌دهنده توسط مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران - سازمان ملی استاندارد ایران مطابق با^[۲] IEC 17065 INSO ISO انجام می‌شود.

۲-۳

شرکت بازرگانی

inspection body

نهاد یا شرکتی بی‌طرف که شایستگی آن برای تصدیق و/یا انجام آزمون نوعی^۱، آزمون ممیزی^۲ و بازرگانی کنترل تولید کارخانه^۳ مطابق با استاندارد مربوط، توسط یک سازمان گواهی‌دهنده تأیید شده است.

یادآوری - تأیید صلاحیت شرکت بازرگانی توسط مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران - سازمان ملی استاندارد ایران مطابق با^[۴] ISIRI ISO/IEC 17020 انجام می‌شود.

۳-۳

آزمایشگاه آزمون

testing laboratory

آزمایشگاهی که اندازه‌گیری، آزمون، کالیبراسیون یا تعیین مشخصات کارایی مواد و محصولات را انجام می‌دهد.

یادآوری ۱ - در این استاندارد، مواد و محصولات بر حسب کاربرد، می‌توانند تحت آزمون نوعی (TT)، آزمون ترخیص بچ (BRT)، آزمون تصدیق فرایند (PVT)، آزمون ممیزی (AT) و آزمون شاهد (WT) قرار گیرند.

1- Type testing

3- Audit testing

3- Factory production control

یادآوری ۲ - تأیید صلاحیت آزمون توسط مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران - سازمان ملی استاندارد ایران مطابق با [۱۵] ISIRI ISO/IEC 17025 انجام می‌شود.

۴-۳

سامانه مدیریت کیفیت

quality management system

سامانه مدیریت برای هدایت و کنترل سازمان با توجه به کیفیت است.

یادآوری - الزامات برای سامانه‌های مدیریت کیفیت در [۱] ISIRI ISO 9001 تعیین شده است.

۵-۳

طرح کیفیت

quality plan

مستندی که روش‌های ویژه کیفیت، منابع و توالی فعالیت‌ها را در رابطه با محصولی خاص یا طیفی از محصولات طرح‌ریزی می‌کند.

۶-۳

آزمون نوعی

type test

TT

آزمونی که برای تأیید انطباق مواد، محصول، محل اتصال یا سامانه مونتاژ شده با الزامات داده شده در استاندارد مربوط انجام می‌شود.

یادآوری - اگر آزمون‌های تصدیق فرایند به‌طور منظم انجام شوند، نتایج آزمون نوعی تا هنگام تغییر مواد، محصول یا سامانه مونتاژ شده اعتبار دارد.

۷-۳

آزمون ترخیص بج

batch release test

BRT

آزمونی که توسط تولیدکننده یا به نیابت از وی روی مواد یا محصولات اجرا شده و قبل از ترخیص بج باید به‌طور مطلوب و کامل انجام شده باشد.

۸-۳

آزمون تصدیق فرایند

process verification test

PVT

آزمونی که توسط تولیدکننده یا به نیابت از وی روی مواد، محصولات، محل‌های اتصال یا سامانه‌های مونتاژ شده در بازه‌های زمانی مشخص انجام می‌شود. هدف از این آزمون، اثبات توانایی فرایند و تداوم آن برای تولید محصولاتی مطابق با الزامات ارائه شده در استاندارد مربوط است.

یادآوری - این آزمون‌ها برای ترخیص بج مواد یا محصول لازم نبوده و به عنوان معیاری برای کنترل فرایند انجام می‌شوند.

۹-۳

آزمون ممیزی

audit test

AT

آزمونی که توسط آزمایشگاه آزمون به نیابت از سازمان گواهی‌دهنده یا شرکت بازرگانی روی مواد، محصول، محل اتصال یا سامانه مونتاژ شده انجام می‌شود. هدف از این آزمون، اثبات تداوم انطباق با الزامات ارائه شده در استاندارد مربوط و فراهم‌سازی اطلاعاتی برای ارزیابی اثربخشی سامانه مدیریت کیفیت است.

۱۰-۳

آزمون غیرمستقیم

indirect test

IT

آزمونی که توسط تولیدکننده یا به نیابت از وی انجام می‌شود و با آزمون تعیین شده برای مشخصه‌ای خاص متفاوت بوده ولی ارتباطش با آزمون تعیین شده قبل تأیید شده است.

۱۱-۳

آزمون شاهد

witness test

WT

آزمون مورد پذیرش سازمان گواهی‌دهنده یا شرکت بازرگانی آزمون نوعی و یا آزمون ممیزی، که توسط تولیدکننده یا به نیابت از وی تحت نظارت نماینده واحد شرایط سازمان گواهی‌دهنده یا شرکت بازرگانی انجام می‌شود.

۱۲-۳

مواد

material

اصطلاحی کلی برای آمیزه‌ها یا فرمول‌بندی‌های طبقه‌بندی شده به صورت خانواده، که در قالب نام‌های کلی بیان می‌شود. برای مثال: پلی‌پروپیلن، فولاد ضد زنگ، اتیلن پروپیلن دی‌ان منومر (EPDM).

۱۳-۳

آمیزه یا فرمول‌بندی

compound/formulation

مخلطی کاملاً تعریف شده و همگن از پلیمر پایه و افزودنی‌ها (مانند پاداکسنده‌ها^۱، رنگدانه‌ها، پایدارکننده‌ها و غیره) است. مقدار مجاز افزودنی‌ها به اندازه‌ای است که برای فرایند کردن و کاربرد مورد نظر محصول نهایی لازم است.

1- Anti-oxidant

۱۴-۳

بج مواد

material batch

مقداری کاملا مشخص از آمیزه یا فرمول‌بندی معین و همگن که تحت شرایط یکنواخت تولید شده است. بج آمیزه یا فرمول‌بندی تولیدکننده آمیزه یا فرمول‌بندی تعریف و مشخص می‌شود.

۱۵-۳

محصول

product

لوله یا اتصال که به عنوان بخشی از سامانه لوله‌گذاری، نوع آن به طور کامل مشخص شده و توسط تولیدکننده به بازار عرضه شده باشد.

۱۶-۳

بج محصول

product batch

مجموعه‌ای کاملا مشخص از واحدهای محصول که به طور متوالی یا پیوسته تحت شرایط یکسان و با استفاده از موادی مطابق با مشخصاتی یکسان تولید شده باشد.

یادآوری - بج محصول توسط تولیدکننده محصول تعریف و مشخص می‌شود.

۱۷-۳

بهر

lot

زیرمجموعه کاملا مشخص از بج که برای بازرگاری استفاده می‌شود.

۱۸-۳

نمونه

sample

یک یا چند واحد از محصول که به طور اتفاقی و بدون درنظر گرفتن کیفیت از یک بج یا بهر انتخاب می‌شوند. یادآوری - اندازه نمونه، تعداد واحدهای محصول در نمونه انتخاب شده است.

۱۹-۳

گروه

group

مجموعه‌ای از محصولات مشابه هستند که از آن‌ها نمونه‌هایی برای انجام آزمون انتخاب می‌شود.

۲۰-۳

جزء

component

محصول تولیدشده از ترکیبی خاص از آمیزه یا فرمول‌بندی، که به عنوان جزئی از یک محصول دیگر یا جزء یدکی در نظر گرفته می‌شود.

۲۱-۳

محل اتصال

joint

محلی که در آن، دو قطعه لوله یا یک لوله و یک اتصال به یکدیگر متصل می‌شوند.

۲۲-۳

محصول مونتاژ شده

assembled product

محصول مونتاژ شده نهایی که از دو یا چند جزء ساخته می‌شود.

۲۳-۳

اتصال دستساز ترمoplastیکی

thermoplastics fabricated fitting

اتصالی که از لوله و/یا اتصالات تزریقی به روش شکل دهی گرمایی^۱، چسبی یا جوشی تولید می‌شود.

۲۴-۳

سامانه مونتاژ شده

assembly

سامانه‌ای که از دو یا چند جزء (محصول) ساخته می‌شود.

مثال - آزمونه می‌تواند سامانه‌ای مونتاژ شده از محصولات مختلف باشد.

۲۵-۳

طرح نمونه برداری

sampling plan

مشخصات نوع نمونه برداری که در ترکیب با ویژگی‌های عملکردی اجزا، نمونه‌ها، اندازه‌گیری‌ها و آزمون‌های مورد انتظار استفاده می‌شود.

مثال - طرحی مشخص که نشان‌دهنده تعداد واحدهای محصول یا سامانه مونتاژ شده در حال بازرسی است.

۲۶-۳

نوع محصول

product type

تقسیم‌بندی کلی یک محصول است.

مثال - لوله، اتصال یا اجزای اصلی آن‌ها با طراحی یکسان، از آمیزه یا فرمول‌بندی یکسان.

۲۷-۳

محفظه

cavity

فضای درون قالب که پر می‌شود تا به محصول قالب‌گیری‌شونده، شکل دهد.

مثال - بخشی از قالب تزریق که به محصول قالب‌گیری‌شونده به روش تزریقی شکل می‌دهد.

کوتهنوشت‌ها ۴

آزمون ممیزی	AT
آزمون ترخیص بج	BRT
آزمون غیرمستقیم	IT
آزمون تصدیق فرایند	PVT
آزمون نوعی	TT
آزمون شاهد	WT

کلیات ۵

۱-۵ مواد (آمیزه‌ها یا فرمول‌بندی‌ها)، محصولات، محل‌های اتصال و سامانه‌های مونتاژ شده، باید مطابق با الزامات ارائه‌شده در استاندارد ملی ایران شماره ۹۱۱۹-۱ باشند.

۲-۵ محصولات باید توسط تولیدکننده تحت سامانه مدیریت کیفیت شامل طرح کیفیت (که حاوی مشخصات محل‌های اتصال و سامانه‌های مونتاژ شده است)، تولید شوند.

توصیه می‌شود که سامانه مدیریت کیفیت مطابق با الزامات ^[۱] ISIRI ISO 9001 یا سختگیرانه‌تر از آن باشد.

آزمون و بازررسی ۶**۱-۶ ویژگی‌های مواد**

در این استاندارد، ویژگی‌های مواد شامل فرمول‌بندی است که رزین PVC و افزودنی‌ها و ترکیب درصد آن‌ها را تعریف می‌کند.

ترکیب درصد اجزای تشکیل‌دهنده مواد نباید خارج از حدود رواداری داده شده در جدول ۱ باشد. اگر ترکیب درصد اجزا خارج از رواداری داده شده باشد یا نوع اجزا تغییر کند، این نوع تغییر فرمول‌بندی به عنوان تغییر مواد در نظر گرفته می‌شود.

مقادیر X، مقادیری هستند که در فرمول‌بندی به ۱۰۰ قسمت وزنی ^۱ پی‌وی‌سی اضافه می‌شوند و باید توسط تولیدکننده در طرح کیفیت مشخص شوند.

1- Part by mass

جدول ۱- ویژگی‌های فرمول‌بندی

محدوده	نوع	اجزا
± 3 واحد	عدد اسمی K مشخص شده توسط تولیدکننده	رزین پی‌وی‌سی
$\pm 25\% : X_1$	(۱) پایدارکننده پایه آلی (OBS) (۲) کلسیم- روی (Ca-Zn) (۳) قلع (Sn) (۴) کلسیم- قلع (Ca-Sn) (۵) سایر	نوع و میزان پایدارکننده یا مستریچ
برای $X_2 \leq 0/2$ ، مقدار X_2 برای $X_2 > 0/2$ ، مقدار X_2 : $\pm 0/1$ قسمت	انواع روانساز	روانسازها
$\pm 3 \pm 3$ قسمت $\pm 25 \% : X_4$	(۱) کربنات کلسیم (۲) سایر	پرکننده‌ها
$\pm 1 : X_5$ قسمت	انواع اصلاح‌کننده	اصلاح‌کننده‌های ضربه
برای $X_6 \leq 2$ مقدار X_6 : $\pm 25\%$ برای $X_6 > 2$ مقدار X_6 : $\pm 0/5$ قسمت	انواع کمک فرایند	کمک فرایندها
الزامی وجود ندارد	----	رنگدانه‌ها
$\pm 25\% : X_{7,n}$	به طور جداگانه توسط تولیدکننده مشخص شود	سایر افزودنی‌ها

۲-۶ گروه‌بندی

۲-۶-۱ کلیات

در این استاندارد، گروه‌های مشخص شده در بندهای ۲-۶ و ۳-۲-۶ کاربرد دارد.

۲-۶-۲ گروه انداز

گروه‌های ارائه شده در جدول ۲ برای لوله‌ها و اتصالات کاربرد دارد.
برای انجام آزمون، یک قطر اسمی (d_n) مشخص باید از هر گروه انتخاب شود.

جدول ۲- گروههای اندازه اسمی

قطر اسمی، mm	عدد گروه اندازه
$d_n < 75$	۱
$75 \leq d_n < 200$	۲
$200 \leq d_n \leq 315$	۳

۳-۲-۶ گروههای اتصالات

گروهی از انواع اتصالات که طراحی مشابه دارند در جدول ۳ داده شده است.

برای انجام آزمون، یک اتصال مشخص باید از هر گروه انتخاب شود.

جدول ۳- گروههای اتصالات

نوع اتصال	گروه اتصال
خمها	۱
انشعابها	۲
سایر اتصالات	۳

۳-۶ آزمون نوعی

در صورت تغییر در طراحی، مواد و/یا روش تولید (بجز تنظیمات رایج فرایند) و/یا گسترش طیف محصولات، آزمون‌های نوعی مربوط باید انجام شوند.

یادآوری - در صورت تغییر مکان تولید، آزمون‌های نوعی که باید انجام شوند، به میزان تغییر بستگی دارند. در این حالت، توصیه می‌شود آزمون‌های نوعی مرتبط به طور جداگانه توسط تولیدکننده مشخص شوند.

آزمون‌های نوعی باید انطباق محصولات با تمام الزامات ارائه شده برای مشخصات در جداول ۴ تا ۶ را اثبات کنند.

جدول ۴- مشخصه‌های لوله‌ها برای انجام آزمون نوعی (TT)

مشخصه	ارجاع به بندهای استاندارد ملی ایران شماره ۹۱۱۹-۱	شرایط الزام آزمون ^(۱)	روش نمونه‌برداری				سازمان گواهی‌دهنده ^(۲)	تولیدکننده
			E	M	D	N		
میزان پیویسی ^(۳)	بند ۱-۴	- + - +	یک بار محاسبه برای هر آمیزه یا فرمول‌بندی	یک بار محاسبه برای هر آمیزه یا فرمول‌بندی	یک بار برای هر آمیزه یا فرمول‌بندی با یک قطر دلخواه	یک بار برای هر آمیزه یا فرمول‌بندی با یک قطر دلخواه	یک بار از هر گروه اندازه	یک بار برای هر اندازه
مقاومت به فشار داخلی ^(۴)	بند ۲-۴، جدول ۱	- + - +	یک بار برای هر آمیزه یا فرمول‌بندی با یک قطر دلخواه	یک بار برای هر آمیزه یا فرمول‌بندی با یک قطر دلخواه	یک بار برای هر آمیزه یا فرمول‌بندی با یک قطر دلخواه	یک بار برای هر آمیزه یا فرمول‌بندی با یک قطر دلخواه	یک بار از هر گروه اندازه	یک بار برای هر اندازه
وضعیت ظاهری	بند ۱-۵	+ + - +	یک بار برای هر آمیزه یا فرمول‌بندی با یک قطر دلخواه	یک بار برای هر آمیزه یا فرمول‌بندی با یک قطر دلخواه	یک بار برای هر آمیزه یا فرمول‌بندی با یک قطر دلخواه	یک بار برای هر آمیزه یا فرمول‌بندی با یک قطر دلخواه	یک بار از هر گروه اندازه	یک بار برای هر اندازه
رنگ	بند ۲-۵	+ + - +	یک بار برای هر آمیزه یا فرمول‌بندی با یک قطر دلخواه	یک بار برای هر آمیزه یا فرمول‌بندی با یک قطر دلخواه	یک بار برای هر آمیزه یا فرمول‌بندی با یک قطر دلخواه	یک بار برای هر آمیزه یا فرمول‌بندی با یک قطر دلخواه	یک بار از هر گروه اندازه	یک بار برای هر اندازه
مشخصات هندسی	بندهای ۲-۶ و ۴-۶، جدول‌های ۷ تا ۱۰ و حداول ۷ و ۴	+ - + +	یک بار برای هر آمیزه یا فرمول‌بندی با یک قطر دلخواه	یک بار برای هر آمیزه یا فرمول‌بندی با یک قطر دلخواه	یک بار برای هر آمیزه یا فرمول‌بندی با یک قطر دلخواه	یک بار برای هر آمیزه یا فرمول‌بندی با یک قطر دلخواه	یک بار از هر گروه اندازه	یک بار برای هر اندازه
مقاومت به ضربه، روش ساعت‌گرد	بند ۱-۷، جدول ۱۱	+ - - +	یک بار برای هر آمیزه یا فرمول‌بندی با یک قطر دلخواه	یک بار برای هر آمیزه یا فرمول‌بندی با یک قطر دلخواه	یک بار برای هر آمیزه یا فرمول‌بندی با یک قطر دلخواه	یک بار برای هر آمیزه یا فرمول‌بندی با یک قطر دلخواه	یک بار از هر گروه اندازه	یک بار از هر گروه اندازه
روش پلکانی ^(۵)	بند ۱-۷، جدول ۱۳	- + - -	یک بار برای هر آمیزه یا فرمول‌بندی با یک قطر دلخواه	یک بار برای هر آمیزه یا فرمول‌بندی با یک قطر دلخواه	یک بار برای هر آمیزه یا فرمول‌بندی با یک قطر دلخواه	یک بار برای هر آمیزه یا فرمول‌بندی با یک قطر دلخواه	یک بار از هر گروه اندازه	یک بار از هر گروه اندازه
دمای نرم‌شوندگی ویکات	بند ۱-۸، جدول ۱۴	- + - +	یک بار برای هر آمیزه یا فرمول‌بندی با یک قطر دلخواه	یک بار برای هر آمیزه یا فرمول‌بندی با یک قطر دلخواه	یک بار برای هر آمیزه یا فرمول‌بندی با یک قطر دلخواه	یک بار برای هر آمیزه یا فرمول‌بندی با یک قطر دلخواه	یک بار از هر گروه اندازه	یک بار از هر گروه اندازه
برگشت طولی	بند ۱-۸، جدول ۱۴	+ - - +	یک بار برای هر آمیزه یا فرمول‌بندی با یک قطر دلخواه	یک بار برای هر آمیزه یا فرمول‌بندی با یک قطر دلخواه	یک بار برای هر آمیزه یا فرمول‌بندی با یک قطر دلخواه	یک بار برای هر آمیزه یا فرمول‌بندی با یک قطر دلخواه	یک بار از هر گروه اندازه	یک بار از هر گروه اندازه
درجه ژل شدن	بند ۱-۸، جدول ۱۴	+ - - -	یک بار برای هر آمیزه یا فرمول‌بندی با یک قطر دلخواه	یک بار برای هر آمیزه یا فرمول‌بندی با یک قطر دلخواه	یک بار برای هر آمیزه یا فرمول‌بندی با یک قطر دلخواه	یک بار برای هر آمیزه یا فرمول‌بندی با یک قطر دلخواه	یک بار از هر گروه اندازه	یک بار از هر گروه اندازه

- (۱) توضیح نمادها:
N : سامانه جدید
D : تغییر طراحی (فقط برای مشخصاتی که تحت تأثیر تغییر طراحی قرار می‌گیرند)
M : تغییر مواد (آمیزه‌ها/فرمول‌بندی)
E : گسترش طیف محصول (به غیر از مخصوصاتی که قبل از تغییر طرح نمونه‌برداری قرار گرفته‌اند)
+ : آزمون انجام شود
- (۲) روش نمونه‌برداری است که برای آزمایشگاه آزمون به نیابت از سازمان گواهی‌دهنده توصیه می‌شود. در صورت توافق قبلی با سازمان گواهی‌دهنده، آزمون‌ها می‌توانند در آزمایشگاه تولیدکننده انجام شوند.
- (۳) ارزیابی به روش محاسبه با استفاده از جدول ۱ انجام می‌شود.
- (۴) این آزمون فقط برای اجزایی از سامانه کاربرد دارد که در ناحیه کاربرد BD استفاده می‌شوند.
- (۵) این آزمون فقط برای لوله‌هایی کاربرد دارد که کارگذاری و اجرای آن‌ها در دمای زیر ۱۰ °C انجام می‌شود. اگر این آزمون الزامی شود، انجام آزمون ساعت‌گرد لازم نیست.

جدول ۵- مشخصه‌های اتصالات برای انجام آزمون نوعی (TT)

مشخصه	ارجاع به بندهای استاندارد ملی ایران شماره ۱-۹۱۱۹	شرایط الزام آزمون ^(۱)	روش نمونه‌برداری					سازمان گواهی دهنده ^(۲)	تولیدکننده
			E	P	M	D	N		
میزان پیویسی ^(۳)	بند ۱-۴	- - + - +	یک بار محاسبه برای هر آمیزه یا فرمول‌بندی	یک بار محاسبه برای هر آمیزه یا فرمول‌بندی	یک بار برای هر آمیزه یا فرمول‌بندی با یک قطر دلخواه	یک بار برای هر اتصال	یک بار برای هر اتصال	یک بار برای هر اتصال	یک بار برای هر اتصال
مقاومت به فشار داخلی ^(۴)	بند ۲-۴، جدول ۱	- - + - +	یک بار برای هر آمیزه یا فرمول‌بندی با یک قطر دلخواه	یک بار برای هر اتصال	یک بار برای هر اتصال	یک بار از هر گروه اندازه و هر گروه اتصال	یک بار برای هر اتصال	یک بار برای هر اتصال	یک بار برای هر اتصال
وضعیت ظاهری رنگ	بند ۱-۵	+ + - - +	یک بار برای هر اتصال	یک بار برای هر اتصال	یک بار از هر گروه اندازه و هر گروه اتصال	یک بار برای هر اتصال	یک بار برای هر اتصال	یک بار برای هر اتصال	یک بار برای هر اتصال
مشخصات هندسی	بند ۲-۵	+ + - - +	یک بار برای هر اتصال	یک بار برای هر اتصال	یک بار از هر گروه اندازه و هر گروه اتصال	یک بار برای هر اتصال	یک بار برای هر اتصال	یک بار برای هر اتصال	یک بار برای هر اتصال
مشخصات مکانیکی- استحکام مکانیکی ^(۵) - آزمون سقوط	بند ۶-۷، جدول ۱۱	+ + - + +	یک بار برای هر اتصال	یک بار برای هر اتصال	یک بار از هر گروه اندازه و هر گروه اتصال	یک بار برای هر اتصال	یک بار برای هر اتصال	یک بار برای هر اتصال	یک بار برای هر اتصال
دمای نرم‌شوندگی ویکات	بند ۲-۸، جدول ۱۵	- - + - +	یک بار برای هر آمیزه یا فرمول‌بندی	یک بار برای هر آمیزه یا فرمول‌بندی	یک بار از هر گروه اندازه و هر گروه اتصال	یک بار برای هر اتصال	یک بار برای هر اتصال	یک بار برای هر اتصال	یک بار برای هر اتصال
اثر گرمادهی ^(۶)	بند ۲-۸، جدول ۱۵	+ + - + +	یک بار برای هر اتصال	یک بار از هر گروه اندازه و هر گروه اتصال	یک بار برای هر آمیزه یا فرمول‌بندی	یک بار برای هر اتصال	یک بار برای هر اتصال	یک بار برای هر اتصال	یک بار برای هر اتصال

(۱) توضیح نمادها:

N : سامانه جدید

D : تغییر طراحی (فقط برای مشخصاتی که تحت تأثیر تغییر طراحی قرار می‌گیرند)

M : تغییر مواد (آمیزه‌ها/فرمول‌بندی)

P : تغییر روش تولید

E : گسترش طیف محصول (به غیر از محصولاتی که قبل از تحت پوشش طرح نمونه‌برداری قرار گرفته‌اند)

+ : آزمون انجام شود

۲) روش نمونه‌برداری است که برای آزمایشگاه آزمون به نیابت از سازمان گواهی دهنده توصیه می‌شود. در صورت توافق قبلی با سازمان گواهی دهنده، آزمون‌ها می‌توانند در آزمایشگاه تولیدکننده انجام شوند.

(۳) ارزیابی به روش محاسبه با استفاده از جدول ۱ انجام می‌شود.

(۴) این آزمون فقط برای اجزایی از سامانه کاربرد دارد که در ناحیه کاربرد BD استفاده می‌شوند.

(۵) این آزمون فقط برای اتصالات دست‌ساز ساخته شده از بیش از یک قطعه کاربرد دارد. قسمت نگهدارنده حلقه درزگیر به عنوان قطعه درنظر گرفته نمی‌شود.

(۶) این آزمون فقط برای قسمت‌های قالب‌گیری شده به روش تزریقی کاربرد دارد.

جدول ۶- مشخصه‌های کارایی سامانه برای انجام آزمون نوعی (TT)

مشخصه	ارجاع به بندهای استاندارد ملی ایران شماره ۹۱۱۹-۱	شرایط الزام آزمون ^(۱)	روش نمونه‌برداری			
			E	M	D	N
سازمان گواهی دهنده ^(۲)	تولیدکننده	یکبار برای هر اندازه و هر طرح محل اتصال ^(۴)	یکبار برای هر اندازه و هر طرح محل اتصال ^(۴)	+/-	+/+	+/+
آب‌بندی ^(۳)	بند ۹، جدول ۱۷	بند ۹، جدول ۱۷	یکبار برای هر آمیزه یا فرمول‌بندی، هر طرح محل اتصال، روی کمترین ضخامت دیواره تولیدشده ^(۵)	-/+	+/+	+/+
هوابندی ^(۳)	بند ۹، جدول ۱۷	بند ۹، جدول ۱۷	یکبار برای هر آمیزه و هر طرح محل اتصال ^(۴)	+/-	+/+	+/+
چرخه‌گذاری دمایی در دمای بالا ^(۵)	بند ۹، جدول ۱۷	بند ۹، جدول ۱۷	یکبار برای هر آمیزه و هر طرح محل اتصال ^(۴)	+/-	+/+	+/+
عدم نشتی محل‌های اتصال دارای حلقه ^(۶)	بند ۹، جدول ۱۷	بند ۹، جدول ۱۷	یکبار برای هر آمیزه و هر طرح محل اتصال ^(۴)	+/-	+/+	+/+
(۱) توضیح نمادها:						
N : سامانه جدید						
D : تغییر طراحی (فقط برای مشخصاتی که تحت تأثیر تغییر طراحی قرار می‌گیرند)						
M : تغییر مواد (آمیزه‌ها/فرمول‌بندی)						
E : گسترش طیف محصول (به غیر از محصولاتی که قبل از پوشش طرح نمونه‌برداری قرار گرفته‌اند)						
+ : آزمون انجام شود						
(۲) روش نمونه‌برداری است که برای آزمایشگاه آزمون به نیابت از سازمان گواهی دهنده توصیه می‌شود. در صورت توافق قبلی با سازمان گواهی دهنده، آزمون‌ها می‌توانند در آزمایشگاه تولیدکننده انجام شوند.						
(۳) این آزمون برای محل‌های اتصال چسبی الزامی نیست.						
(۴) طرح محل اتصال حداقل شامل طرح درزگیر، هندسه شیار و سختی درزگیر (IRHD ± ۵) است.						
(۵) شرایط آزمون به نوع ناحیه کاربرد (B یا BD) بستگی دارد.						
(۶) این آزمون فقط برای اجزایی از سامانه کاربرد دارد که در ناحیه کاربرد BD استفاده می‌شوند.						

۴-۶ آزمون‌های ترخیص بج (BRT)

مشخصه‌های داده شده در استاندارد ملی ایران شماره ۹۱۱۹-۱ که در جدول‌های ۷ و ۸ فهرست شده‌اند باید با حداقل تواتر نمونه‌برداری ارائه شده در جدول‌های ۷ و ۸ تحت آزمون‌های ترخیص بج قرار گیرند.

جدول ۷- مشخصه‌های لوله‌ها و حداقل تواتر نمونه‌برداری برای انجام آزمون ترخیص بج (BRT)

حداقل تواتر نمونه‌برداری	ارجاع به بندهای استاندارد ملی ایران شماره ۹۱۱۹-۱	مشخصه
پس از راهاندازی و هر ۸ ساعت یکبار	بندهای ۱-۵ و ۲-۵	وضعیت ظاهری و رنگ
پس از راهاندازی و هر ۸ ساعت یکبار	بند ۱-۲-۶، جدول ۳	میانگین قطر خارجی
پس از راهاندازی و هر ۸ ساعت یکبار	بند ۳-۲-۶	طول لوله
پس از راهاندازی یکبار	بند ۴-۲-۶	محل پخت کاری ^(۱)
پس از راهاندازی و هر ۸ ساعت یکبار	بند ۴-۲-۶، جدول ۴	ضخامت دیواره
پس از راهاندازی و هر ۸ ساعت یکبار	بند ۴-۶، جداول ۷ تا ۱۰	ابعاد مادگی ^(۲)
پس از راهاندازی و هر ۲۴ ساعت یکبار	بند ۱-۷، جدول ۱۱	مقاومت به ضربه، روش ساعت گرد
پس از راهاندازی و هر ۲۴ ساعت یکبار	بند ۲-۱-۷، جدول ۱۳	مقاومت به ضربه، روش پلکانی ^(۳)
پس از راهاندازی و هر ۲۴ ساعت یکبار	بند ۱-۸، جدول ۱۴	برگشت طولی
پس از راهاندازی و هر ۲۴ ساعت یکبار	بند ۱-۸، جدول ۱۴	درجه ژل شدن
پس از راهاندازی و هر ۸ ساعت یکبار	بند ۲-۱۲، جدول ۱۶	نشانه‌گذاری

(۱) اگر پخت کاری لازم باشد.

(۲) اندازه‌گیری فقط برای ابعادی کاربرد دارد که تحت تاثیر فرایند قرار می‌گیرند.

(۳) این آزمون فقط برای لوله‌هایی کاربرد دارد که کارگذاری و اجرای آن‌ها در دمای زیر ۱۰ °C انجام می‌شود. اگر این آزمون الزامی شود، انجام آزمون ساعت‌گرد لازم نیست.

جدول ۸- مشخصه‌های اتصالات و حداقل تواتر نمونه‌برداری برای انجام آزمون ترخیص بج (BRT)

حداقل تواتر نمونه‌برداری	ارجاع به بندهای استاندارد ملی ایران شماره ۹۱۱۹-۱	مشخصه
یکبار برای هر محفظه پس از راهاندازی و سپس هر ۸ ساعت	بندهای ۱-۵ و ۲-۵	وضعیت ظاهری و رنگ
یکبار برای هر محفظه پس از راهاندازی و سپس هر ۸ ساعت	بندهای ۳-۶، جدول‌های ۵ و ۶	ضخامت دیواره
یکبار برای هر محفظه پس از راهاندازی و سپس هر ۸ ساعت	بند ۴-۶، جداول ۷ تا ۱۰	ابعاد مادگی و نری ^(۱)
یکبار برای هر محفظه پس از راهاندازی و سپس هر ۲۴ ساعت	بند ۲-۸، جدول ۱۵	اثرات گرمادهی ^(۲)
یکبار برای هر محفظه پس از راهاندازی و سپس هر ۸ ساعت	بند ۳-۱۲، جدول ۱۷	نشانه‌گذاری

(۱) اندازه‌گیری فقط برای ابعادی کاربرد دارد که تحت تاثیر فرایند قرار می‌گیرند.

(۲) این آزمون فقط برای قسمت‌های قالب‌گیری شده به روش تربیقی کاربرد دارد.

تولیدکننده باید در طرح کیفیت خود، بج یا بهر را مشخص کند.

بج محصول فقط باید هنگامی ترخیص شود که تمام آزمون‌ها و بازرسی‌ها در تواترهای مشخص شده انجام شده و انطباق با الزامات تایید شده باشد.

اگر محصولی در رابطه با هر یک از مشخصه‌های ارائه شده در جدول‌های ۷ و ۸ دچار نقیصه شود، بج باید مردود شده یا برای مشخصه‌هایی که محصول دچار نقیصه شده است باید بازآزمایی انجام شود.

روش اجرایی بازآزمایی باید به صورت زیر انجام شود:

آخرین محصول مطابق با الزامات ارائه شده در استاندارد ملی ایران شماره ۹۱۱۹-۱ تعیین شود. تمام محصولات قبل از آن نقطه، ترخیص و محصولات بعد از آن نقطه مردود شود.

روش‌های اجرایی مربوط به نحوه رسیدگی به محصولات مردودشده باید با ذکر جزئیات در طرح کیفیت تولیدکننده ارائه شوند.

۵-۶ آزمون‌های تصدیق فرایند (PVT)

مشخصه‌های داده شده در استاندارد ملی ایران شماره ۹۱۱۹-۱ که در جداول ۹ تا ۱۱ فهرست شده‌اند باید با حداقل تواتر نمونه‌برداری ارائه شده در جداول ۹ تا ۱۱ تحت آزمون‌های تصدیق فرایند قرار گیرند. اگر این مشخصه‌ها در همان بازه زمانی تصدیق فرایند، آزمون نوعی یا ممیزی شده باشند، انجام آزمون تصدیق فرایند لازم نیست.

اگر محصولی در رابطه با هر یک از مشخصه‌های ارائه شده در جداول ۹ تا ۱۱ دچار نقیصه شود، روش‌های اجرایی بازآزمایی باید مطابق با جزئیات ذکر شده در طرح کیفیت تولیدکننده انجام شود.

اگر پس از روش اجرایی بازآزمایی، باز هم عدم انطباق محصول با الزامات حاصل شد، فرایند باید مورد بررسی قرار گرفته و مطابق با روش‌های اجرایی ذکر شده در طرح کیفیت تولیدکننده اصلاح شود. سپس دوباره مشخصات داده شده در جداول ۹ تا ۱۱ تصدیق شوند.

آزمونی که به عنوان آزمون ممیزی (شامل WT) انجام شده است، لازم نیست به عنوان آزمون تصدیق فرایند تکرار شود.

جدول ۹- مشخصه‌های لوله‌ها و حداقل تواتر نمونه‌برداری برای انجام آزمون تصدیق فرایند (PVT)

حداقل تواتر نمونه‌برداری	ارجاع به بندهای استاندارد ملی ایران شماره ۹۱۱۹-۱	مشخصه
یکبار در سال برای هر آمیزه یا فرمول‌بندی اخیراً استفاده شده	بند ۲-۴، جدول ۱	مقاومت به فشار داخلی
یکبار در سال برای هر آمیزه یا فرمول‌بندی اخیراً استفاده شده	بند ۱-۸، جدول ۱۴	دمای نرم‌شوندگی ویکات
(۱) آزمون فقط برای اجزایی از سامانه کاربرد دارد که در ناحیه کاربرد BD استفاده می‌شوند.		

جدول ۱۰- مشخصه‌های اتصالات و حداقل تواتر نمونه‌برداری برای انجام آزمون تصدیق فرایند (PVT)

حداقل تواتر نمونه‌برداری	ارجاع به بندهای استاندارد ملی ایران شماره ۹۱۱۹-۱	مشخصه
یکبار در ۲ سال برای هر آمیزه یا فرمول‌بندی اخیراً استفاده شده	بند ۲-۴، جدول ۱	مقاومت به فشار داخلی ^(۱)
یکبار در سال برای هر گروه اتصال	بند ۲-۷، جدول ۱۱ استاندارد ملی ایران شماره ۹۱۱۸-۱	مشخصات مکانیکی - استحکام مکانیکی ^(۲) - آزمون سقوط
یکبار در سال از هر گروه اندازه و هر گروه اتصال	بند ۲-۸، جدول ۱۵	دمای نرم‌شوندگی ویکات
(۱) آزمون فقط برای اجزایی از سامانه کاربرد دارد که در ناحیه کاربرد BD استفاده می‌شوند.		
(۲) فقط برای اتصالات دست‌ساز ساخته شده از بیش از یک قطعه کاربرد دارد. قسمت نگهدارنده حلقه درزگیر به عنوان قطعه در نظر گرفته نمی‌شود.		

جدول ۱۱- مشخصه‌های کارایی سامانه و حداقل تواتر نمونه‌برداری برای انجام آزمون تصدیق فرایند (PVT)

مشخصه	ارجاع به بندهای استاندارد ملی ایران شماره ۹۱۱۹-۱	حداقل تواتر نمونه‌برداری
آب‌بندی ^(۱)	بند ۹، جدول ۱۷	یکبار در ۳ سال از هر گروه اندازه و هر طرح محل اتصال ^(۲)
هوابندی ^(۱)	بند ۹، جدول ۱۷	یکبار در ۳ سال از هر گروه اندازه و هر طرح محل اتصال ^(۲)
عدم نشستی محل‌های اتصال دارای حلقه درزگیر الاستومری ^(۳،۱)	بند ۹، جدول ۱۷	یکبار در ۳ سال از هر گروه اندازه و هر طرح محل اتصال ^(۲)
چرخه‌گذاری گرمایی در دمای بالا	بند ۹، جدول ۱۷	یکبار در ۳ سال برای هر طرح محل اتصال روی هر آمیزه یا فرمول‌بندی اخیراً استفاده شده

(۱) این آزمون برای محل‌های اتصال چسبی الزامی نیست.
(۲) طرح محل اتصال حداقل شامل طرح درزگیر، هندسه شیار و سختی درزگیر (IRHD ± 5) است.
(۳) این آزمون فقط برای اجزایی از سامانه کاربرد دارد که در ناحیه کاربرد BD استفاده می‌شوند.

۶-۶ آزمون‌های ممیزی (AT)

در صورت نیاز به گواهی شخص ثالث، آزمون‌های ممیزی انجام می‌شود.

مشخصه‌های داده شده در استاندارد ملی ایران شماره ۹۱۱۹-۱ که در جداول ۱۲ تا ۱۴ فهرست شده‌اند باید با حداقل تواتر نمونه‌برداری ارائه شده در جداول ۹ تا ۱۱ تحت آزمون‌های ممیزی قرار گیرند.

جدول ۱۲- مشخصه‌های لوله‌ها و حداقل تواتر نمونه‌برداری برای انجام آزمون ممیزی (AT)

مشخصه	ارجاع به بندهای استاندارد ملی ایران شماره ۹۱۱۹-۱	حداقل تواتر نمونه‌برداری
میزان پیوی‌سی ^(۱)	بند ۱-۴	یکبار در سال برای هر آمیزه یا فرمول‌بندی اخیراً استفاده شده
مقاومت به فشار داخلی ^(۲)	بند ۲-۴، جدول ۱	یکبار در ۳ سال برای هر آمیزه یا فرمول‌بندی اخیراً استفاده شده
وضعیت ظاهری و رنگ	بندهای ۱-۵ و ۲-۵	یکبار در سال از هر گروه اندازه
مشخصات هندسی	بند ۲-۶	یکبار در سال از هر گروه اندازه
مقاومت به ضربه، روش ساعت‌گرد	بند ۱-۷، جدول ۱۱	یکبار در سال از هر گروه اندازه
مقاومت به ضربه، روش پلکانی ^(۳)	بند ۱-۷، جدول ۱۳	یکبار در سال از هر گروه اندازه
دمای نرم‌شوندگی ویکات	بند ۱-۸، جدول ۱۴	یکبار در سال برای هر آمیزه یا فرمول‌بندی اخیراً استفاده شده
برگشت طولی	بند ۱-۸، جدول ۱۴	یکبار در سال از هر گروه اندازه
درجه ژل شدن	بند ۱-۸، جدول ۱۴	یکبار در سال از هر گروه اندازه
نشانه‌گذاری	بند ۲-۱۲، جدول ۱۶	یکبار در سال از هر گروه اندازه

(۱) ارزیابی به روش محاسبه با استفاده از جدول ۱ انجام می‌شود.
(۲) این آزمون فقط برای اجزایی از سامانه کاربرد دارد که در ناحیه کاربرد BD استفاده می‌شوند.
(۳) این آزمون فقط برای لوله‌هایی کاربرد دارد که کارگذاری و اجرای آن‌ها در دمای زیر 10°C - انجام می‌شود. اگر این آزمون الزامی شود، انجام آزمون ساعت‌گرد لازم نیست.

جدول ۱۳- مشخصه‌های اتصالات و حداقل تواتر نمونه‌برداری برای انجام آزمون ممیزی (AT)

مشخصه	ارجاع به بندهای استاندارد ملی ایران شماره ۹۱۱۹-۱	حداقل تواتر نمونه‌برداری
میزان پی‌وی‌سی ^(۱)	بند ۱-۴	یکبار در سال برای هر آمیزه یا فرمول‌بندی اخیراً استفاده شده
مقاومت به فشار داخلی ^(۲)	بند ۲-۴، جدول ۱	یکبار در ۳ سال برای هر آمیزه یا فرمول‌بندی اخیراً استفاده شده
وضعیت ظاهری و رنگ	بندهای ۱-۵ و ۲-۵	یکبار در سال برای هر گروه اتصال
مشخصات هندسی	بند ۳-۶	یکبار در سال از هر گروه اتصال
مشخصات مکانیکی - استحکام مکانیکی ^(۳) - آزمون سقوط	بند ۲-۷، جدول ۱۱ استاندارد ملی ایران شماره ۹۱۱۸-۱	یکبار در ۲ سال از هر گروه اندازه و هر گروه اتصال یکبار در ۲ سال از هر گروه اندازه و هر گروه اتصال
دمای نرم‌شوندگی ویکات	بند ۲-۸، جدول ۱۵	یکبار در سال برای هر آمیزه یا فرمول‌بندی اخیراً استفاده شده
اثرات گرمادهی ^(۴)	بند ۲-۸، جدول ۱۵	یکبار در سال از هر گروه اتصال
نشانه‌گذاری	بند ۲-۱۲، جدول ۱۶	یکبار در سال از هر گروه اتصال

(۱) ارزیابی به روش محاسبه با استفاده از جدول ۱ انجام می‌شود.
(۲) این آزمون فقط برای اجزایی از سامانه کاربرد دارد که در ناحیه کاربرد BD استفاده می‌شوند.
(۳) این آزمون فقط برای اتصالات دستساز ساخته شده از بیش از یک قطعه کاربرد دارد. قسمت نگهدارنده حلقة درزگیر به عنوان قطعه در نظر گرفته نمی‌شود.
(۴) این آزمون فقط برای قسمت‌های قالب‌گیری شده به روش تزریقی کاربرد دارد.

جدول ۱۴- مشخصه‌های کارایی سامانه و حداقل تواتر نمونه‌برداری برای انجام آزمون ممیزی (AT)

مشخصه	ارجاع به بندهای استاندارد ملی ایران شماره ۹۱۱۹-۱	حداقل تواتر نمونه‌برداری
آب‌بندی ^(۱)	بند ۹، جدول ۱۷	یکبار در سال برای یک اندازه
هوابندی ^(۱)	بند ۹، جدول ۱۷	یکبار در سال برای یک اندازه
عدم نشتی محلهای اتصال دارای حلقة درزگیر الاستومری ^(۲)	بند ۹، جدول ۱۷	یکبار در سال برای یک اندازه
چرخه‌گذاری دمایی در دمای بالا	بند ۹، جدول ۱۷	یکبار در ۳ سال برای هر طرح محل اتصال ^(۳)

(۱) این آزمون برای محلهای اتصال چسبی الزامی نیست.
(۲) این آزمون فقط برای اجزایی از سامانه کاربرد دارد که در ناحیه کاربرد BD استفاده می‌شوند.
(۳) طرح محل اتصال حداقل شامل طرح درزگیر، هندسه شیار و سختی درزگیر (± ۵ IRHD) است.

اندازه، نوع و رده‌های انتخاب شده برای آزمون‌ها بهتر است آن‌هایی باشند که قبل از انجام آزمون ممیزی انتخاب نشده‌اند. توصیه می‌شود نمونه‌برداری از حجیم‌ترین تولید برای هر گروه اتصال شود.

سازمان‌های گواهی دهنده می‌توانند آزمون‌های تصدیق فرایند (PVT) را به عنوان آزمون‌های ممیزی (AT) در نظر بگیرند؛ به شرطی که خودشان یا نماینده آن‌ها حین انجام آزمون حضور داشته باشد.

۷-۶ آزمون‌های غیرمستقیم (IT)

به طور کلی آزمون‌ها باید مطابق با روش‌های آزمون مورد ارجاع در استاندارد ملی ایران شماره ۹۱۱۹-۱ انجام شوند.

آزمون‌های غیرمستقیم می‌توانند برای مشخصه‌های BRT ارائه شده در جدول‌های ۷ و ۸ استفاده شوند. آزمون‌های غیرمستقیم نباید برای TT، PVT و AT استفاده شوند.

روش آزمون غیرمستقیم مورد استفاده و همبستگی یا رابطه مطمئن آن با آزمون موردنظر باید در طرح کیفیت تولیدکننده مستندسازی شود. اعتبار مداوم آزمون غیرمستقیم باید در بازه‌های زمانی منظم بررسی شود.

در صورت وجود اختلاف نظر، BRT مطابق با جدول‌های ۷ و ۸ باید انجام شود.

در صورت نیاز به گواهی شخص ثالث، IT باید توسط سازمان گواهی‌دهنده قابل پذیرش باشد.

۸-۶ سوابق بازرگانی و آزمون

اگر طور دیگری قید نشده باشد، تمام سوابق باید به مدت حداقل ۵ سال مطابق با اطلاعات داده شده در سامانه مدیریت کیفیت نگهداری شوند.

پیوست الف

(آگاهی دهنده)

ماتریس پایه آزمون

جدول الف-۱- ماتریس پایه آزمون

AT	PVT	BRT	TT	مشخصه
لوله‌ها				
+	-	-	+	میزان پی‌وی‌سی
+	+	-	+	مقاومت به فشار داخلی
+	-	+	+	وضعیت ظاهری
+	-	+	+	رنگ
+	-	+	+	مشخصات هندسی
+	-	+	+	مقاومت به ضربه، روش ساعت‌گرد
+	-	+	+	مقاومت به ضربه، روش پلکانی
+	+	-	+	دمای نرم‌شوندگی ویکات
+	-	+	+	برگشت طولی
+	-	+	+	درجه ژل شدن
+	-	+	-	نشانه‌گذاری
اتصالات				
+	-	-	+	میزان پی‌وی‌سی
+	+	-	+	مقاومت به فشار داخلی
+	-	+	+	وضعیت ظاهری
+	-	+	+	رنگ
+	-	+	+	مشخصات هندسی
مشخصات مکانیکی				
+	+	-	+	- استحکام مکانیکی
+	+	-	+	- آزمون سقوط
+	+	-	+	دمای نرم‌شوندگی ویکات (VST)
+	-	+	+	اثر گرمادهی
+	-	+	-	نشانه‌گذاری
کارایی سامانه				
+	+	-	+	آببندی
+	+	-	+	هوابندی
+	+	-	+	عدم نشستی محل‌های اتصال دارای حلقه درزگیر الاستومری
+	+	-	+	چرخه‌گذاری دمایی در دمای بالا

پیوست ب

(آگاهی‌دهنده)

تغییرات اعمال شده در استاندارد منبع

ب-۱ بخش‌های اضافه شده

- بند ۱: با توجه به اینکه صدور پروانه در کشور به وسیله سازمان ملی استاندارد ایران انجام می‌شود، یادآوری ۳ اضافه شده است.

یادآوری ۳ - مسؤولیت ارزیابی انطباق و صدور پروانه بر عهده سازمان ملی استاندارد ایران است.

- زیربند ۶-۱: به منظور رفع ابهام و برای هماهنگی با جدول‌های ۴ و ۱۲، عبارت «فقط برای لوله‌هایی کاربرد دارد که کارگذاری و اجرای آن‌ها در دمای زیر 0°C - انجام می‌شود.» به پانوشت شماره ۳ جدول ۷ اضافه شده است.

ب-۲ بخش‌های حذف شده

- زیربند ۶-۱: با توجه به اینکه در استاندارد ملی ایران شماره ۹۱۱۹-۱ فقط استفاده از مواد فرایندشده داخلی مجاز است، لذا پاراگراف ۳ و جدول ۲ حذف شده است.

- زیربند ۶-۳: با توجه به اینکه استاندارد ملی ایران شماره ۹۱۱۹-۱ براساس EN 1329-1:2014 تدوین شده است، لذا ردیف مربوط به کارایی بلندمدتِ درزگیرهای TPE در جدول ۶ حذف شده است.

- زیربند ۶-۳: با توجه به اینکه استاندارد ملی ایران شماره ۹۱۱۹-۱ براساس EN 1329-1:2014 تدوین شده است، لذا پانوشت g در جدول ۶ حذف شده است.

- زیربند ۶-۴: با توجه به اینکه در استاندارد ملی ایران شماره ۹۱۱۹-۱ فقط استفاده از مواد فرایندشده داخلی مجاز است، لذا پانوشت c در جدول ۷ حذف شده است.

- زیربند ۶-۵: با توجه به اینکه استاندارد ملی ایران شماره ۹۱۱۹-۱ براساس EN 1329-1:2014 تدوین شده است، لذا پانوشت b در جدول ۱۰ حذف شده است.

- زیربند ۶-۵: با توجه به اینکه استاندارد ملی ایران شماره ۹۱۱۹-۱ براساس EN 1329-1:2014 تدوین شده است، لذا ردیف مربوط به کارایی بلندمدتِ درزگیرهای TPE در جدول ۱۱ حذف شده است.

- زیربند ۶-۵: با توجه به اینکه استاندارد ملی ایران شماره ۹۱۱۹-۱ براساس EN 1329-1:2014 تدوین شده است، لذا پانوشت d در جدول ۱۱ حذف شده است.

- زیربند ۶-۶: با توجه به اینکه استاندارد ملی ایران شماره ۹۱۱۹-۱ براساس EN 1329-1:2014 تدوین شده است، لذا پانوشت ۵ در جدول ۱۲ حذف شده است.

- زیربند ۶-۶: با توجه به اینکه استاندارد ملی ایران شماره ۹۱۱۹-۱ براساس EN 1329-1:2014 تدوین شده است، لذا پانوشت ۵ در جدول ۱۳ حذف شده است.

- زیربند ۶-۶: با توجه به اینکه استاندارد ملی ایران شماره ۹۱۱۹-۱ براساس EN 1329-1:2014 تدوین شده است، لذا ردیف مربوط به کارایی بلندمدت درزگیرهای TPE در جدول ۱۴ حذف شده است.

- زیربند ۶-۶: با توجه به اینکه استاندارد ملی ایران شماره ۹۱۱۹-۱ براساس EN 1329-1:2014 تدوین شده است، لذا پانوشت ۵ در جدول ۱۴ حذف شده است.

ب-۳ بخش‌های جایگزین شده

- بند ۱: با توجه به اینکه استاندارد ISO/IEC 17065 برای تأیید صلاحیت سازمان گواهی‌دهنده وجود دارد و IINSO ISO/IEC 17065 معادل آن است، لذا این استاندارد ملی جایگزین EN 45011 و EN 45012 شده است.

- بند ۱: با توجه به اینکه ناحیه کاربرد در استاندارد ملی ایران شماره ۹۱۱۹-۱ با توجه به شرایط بومی کشور تعریف شده است، لذا پاراگراف زیر جایگزین پاراگراف آخر شده است:

این استاندارد همراه با استاندارد ملی ایران شماره ۹۱۱۹-۱ برای سامانه‌های لوله‌گذاری پیویسی صلب (PVC-U) تحت شرایط زیر کاربرد دارد:

الف) بیرون از بنای ساختمان با فاصله بیش از یک متر، که سامانه شبکه فاضلاب شهری به آن متصل می‌شود (ناحیه کاربرد B)؛ و

ب) بیرون از بنای ساختمان با فاصله کمتر از یک متر، که لوله‌ها و اتصالات در خاک مدفون شده و به سامانه فاضلاب داخلی ساختمان متصل می‌شوند (ناحیه کاربرد BD).

- زیربند ۳-۱: با توجه به اینکه تأیید صلاحیت سازمان گواهی‌دهنده در کشور به وسیله سازمان ملی استاندارد ایران انجام می‌شود، یادآوری به صورت زیر جایگزین شده است.

یادآوری - تأیید صلاحیت سازمان گواهی‌دهنده توسط مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران - سازمان ملی استاندارد ایران مطابق با^[۳] IINSO ISO/IEC 17065 انجام می‌شود.

- زیربند ۳-۱: با توجه به اینکه استاندارد ISO/IEC 17065 برای تأیید صلاحیت سازمان گواهی‌دهنده وجود دارد و IINSO ISO/IEC 17065 معادل آن است، لذا این استاندارد ملی جایگزین EN 45011 و EN 45012 شده است.

- زیربند ۳-۲: با توجه به اینکه تایید صلاحیت شرکت بازرسی در کشور به وسیله سازمان ملی استاندارد ایران انجام می‌شود، یادآوری به صورت زیر جایگزین شده است.

یادآوری - تایید صلاحیت شرکت بازرسی توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران - سازمان ملی استاندارد ایران مطابق با [۴] ISIRI ISO/IEC 17020 انجام می‌شود.

- زیربند ۳-۳: با توجه به اینکه تایید صلاحیت آزمایشگاه آزمون در کشور به وسیله سازمان ملی استاندارد ایران انجام می‌شود، یادآوری ۲ به صورت زیر جایگزین شده است.

یادآوری ۲ - تایید صلاحیت آزمایشگاه آزمون توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران - سازمان ملی استاندارد ایران مطابق با [۵] ISIRI ISO/IEC 17025 انجام می‌شود.

- زیربند ۳-۲۱: تعریف محل اتصال با توجه به سایر استانداردهای ملی تدوین شده (مانند ۱۴۴۲۷، ۱۱۲۳۳، ۹۱۱۶) جایگزین شده است.

- زیربند ۶-۳: شماره بندها و جدول‌ها در ستون دوم جداول ۴، ۵ و ۶ با توجه به استاندارد ملی ایران شماره ۹۱۱۹-۱ جایگزین شده است.

- زیربند ۶-۴: شماره بندها و جدول‌ها در ستون دوم جدول‌های ۷ و ۸ با توجه به استاندارد ملی ایران شماره ۹۱۱۹-۱ جایگزین شده است.

- زیربند ۶-۵: شماره بندها و جدول‌ها در ستون دوم جداول ۹، ۱۰ و ۱۱ با توجه به استاندارد ملی ایران شماره ۹۱۱۹-۱ جایگزین شده است.

- زیربند ۶-۶: شماره بندها و جدول‌ها در ستون دوم جداول ۱۲، ۱۳ و ۱۴ با توجه به استاندارد ملی ایران شماره ۹۱۱۹-۱ جایگزین شده است.

کتاب نامه

- [۱] استاندارد ملی ایران شماره ۹۰۰۱، سیستم های مدیریت کیفیت - الزامات
- [۲] ISO/IEC 17021, Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems
- [۳] استاندارد ملی ایران شماره ۱۷۰۶۵، ارزیابی انطباق- الزامات مربوط به نهادهای گواهی کننده محصولات، فرایندها و خدمات
- [۴] استاندارد ملی ایران شماره ۱۷۰۲۰، معیارهای عمومی برای انواع مختلف سازمان های بازرگانی کننده
- [۵] استاندارد ملی ایران شماره ۱۷۰۲۵، الزامات عمومی برای احراز صلاحیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون